

## ***Pour le fractionnement du kit de résine***

Tableau de calcul

<b>Granulat de marbre</b>	<b>Resofix 75 standard</b>		<b>Resofix 75 HP</b>	
	<b>Partie A</b>	<b>Partie B</b>	<b>Partie A</b>	<b>Partie B</b>
25 kg pour 1,5 m <sup>2</sup>	500 gr	500 gr	625 gr	625 gr
18 kg pour 1 m <sup>2</sup>	375 gr	375 gr	450 gr	450 gr
12 kg pour 0,75 m <sup>2</sup>	250 gr	250 gr	300 gr	300 gr
6 kg pour 0,40 m <sup>2</sup>	125 gr	125 gr	150 gr	150 gr

**Attention la priorité est de bien mélanger la partie A au préalable.**

**Ensuite vous pouvez fractionner le kit (partie A et B) en fonction de la quantité de marbre.**

**Pour le brassage sac par sac vous pouvez utiliser un agitateur manuel dans un seau de 50L avec un fond plat.**

**Mais pour 3 sacs en même temps une bétonnière est obligatoire.**